

## Conlit Steelprotect Board (Brandprotectieplaat)

### Productbeschrijving

Conlit Steelprotect Board is een onbrandbare steenwolplaat met een zeer hoge densiteit.

### Toepassingen

Conlit Steelprotect Board is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend bekleden van staalconstructies. De plaat is zowel onbekleed als met een éézijdige glasvezelversterkte aluminiumbekleding beschikbaar.



### Voordelen

- Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden en op maat te brengen
- Licht van gewicht en goed hanteerbaar
- Getest volgen EN 13381-4
- Kan zowel gelijmd als geschroefd toegepast worden
- Specifieke Conlit Screw beschikbaar voor droge en snelle toepassing

### Producteigenschappen

Eigenschappen	Prestatie	Norm
Reactie bij brand	Onbrandbaar	NEN 6064
	A0	NBN S21-203
	A1	DIN 4102-1
Weerstand tegen brand	Brandwerendheid van 30 tot 240 minuten conform onderstaande attesten: 2002-CVB-R05786[Rev.1]: Contribution to the fire resistance of steel members according to NEN 6072:2001, by a boxed fire protection... ; (bij verlijmd systeem).	
	2003-CVB-R0030: Contribution to the fire resistance of steel members according to NEN 6072:2001, by a boxed fire protection... ; dry-fix system (geschroefd).	
Waterabsorptie	Wateropname < 1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Drukvastheid	55 kPa bij 10% vervorming	EN 826

### Afmetingen

Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Verpakking m <sup>2</sup> /collo
20	1800	1200	129,6
25	1800	1200	97,2
30	1800	1200	86,2
35	1800	1200	77,76

/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-steelprotect-board-(brandprotectieplaat).aspx juni 27, 2011 kl.9:55

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)